

GP

Galoo Plastics SA



REGRANULÁTY



CREDUM

Distribuce regranulátů

- Credum spol. s r.o. navázala spolupráci s firmou Galloo Plastics SA
- Galloo Plastics vyrábí regranuláty PP, PE, PS, ABS
- Regranuláty jsou používány na výrobu spotřebních předmětů, ale i výlisků pro automobilový průmysl
- Regranuláty mají konstantní garantované parametry
- Každá dodávka má certifikát kvality s hodnotami dané serie
- Dle přání odběratelů je možné vytvořit bezpečnostní zásobu na našem skladě v ČR
- Balení : silo / big bag / octabin

PP regranulát - černý

	GP-PP-88/4	GP-PP-88	GP-PP-89	GP-PP-128	GP-PP-157
MFI (g/10min)	8	8	8	12	15
Density	0.92	0.90	0.90	0.90	0.90
Flexural modulus (MPa)	700	750	950	950	950
Tensile stress at yield (MPa)	18	20	20	20	20
Tensile stress at break (MPa)	17	14	14	11	13
Elongation at break (%)	20	30	30	30	30
Izod impact notched (kJ/m ²)	15	7	7	7	7
HDT 1,8 MPa (°C)	-	50	50	48	48
Vicat 10N (°C)	-	120	120	120	120

PP + EPDM regranulát - černý

	GP-PP-620	GP-PP-840	GP-PP-1065
MFI (g/10min)	7	7	8
Density	0,9	0,9	0,93
Flexural modulus (MPa)	550	500	400
Tensile stress at yield (MPa)	16	14	-
Tensile stress at break (MPa)	12	12	-
Elongation at break (%)	50	35	-
Izod impact notched (kJ/m ²)	15	30	-

PP regranulát plněný talkem - černý

	GP-PP-88T5	GP-PP-78T10	GP-PP-57T20	GP-PP-125T20
MFI (g/10min)	8	7	5	12
Density	0.96	0.97	1.06	1.06
Talcum (%)	5	10	20	20
Flexural modulus (MPa)	1 100	1 200	1 600	1 600
Tensile stress at yield (MPa)	20	20	20	20
Tensile stress at break (MPa)	15	15	-	-
Elongation at break (%)	5	10	-	-
Izod impact notched (kJ/m ²)	8	6	5	5
HDT 1,8 MPa (°C)	-	-	58	58

PS regranulát

	rPS 65B (černý)	rPS 65W (bílý)	rPS 86B (černý)
MFI (g/10min)	6,5	6	7
Density	1,05	1,05	1,05
Flexural modulus (MPa)	1800	1600	-
Tensile stress at break (MPa)	20	20	25
Elongation at break (%)	15	25	30
Izod impact notched (kJ/m ²)	4,5	5	6,5

Pro bližší informace kontaktujte firmu Credum spol. s r.o.

Telefon : 00420 315 721 855

Fax : 00420 315 724 333

www.credum.cz

